

# UAVHENGIG LABORATORIETEST

## Badehåndklær

Bomull, grå, 70 x 140 cm\*



**Lexington**  
Original Bath Towel



**Ikea**  
Himleån



**Ellos Home**  
Elise



**Himla**  
Maxine Handduk Slate



**Kronborg (Jysk)**  
Nora



**Åhlens**  
Moa



**Hemtex**  
Living



**Rusta**  
Emma



**H&M Home**  
Conscious

Veil. Pris (kroner)	475	100	150	400	220	130	200	80	100
Forbrukerkontakt	lexington.com	ikea.com	ellos.no	himla.com	jysk.no	ahlens.com	hemtex.com	rusta.com	hm.com
<b>TOTALKARAKTER 1-10, DER 10 ER BEST</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>8,4</b>
<b>Kommentar</b>	<b>Best i test.</b>	<b>Svært god oppsugingsevne og fargeekthet.</b>	<b>Svært god oppsugingsevne. God fargeekthet og liten krymping.</b>	<b>Svært god oppsugingsevne. God fargeekthet, liten krymping.</b>	<b>Svært god oppsugingsevne og fargeekthet. Liten krymping, dårlig løkkestyrke.</b>	<b>Svært god oppsugingsevne og fargeekthet. Dårlig løkkestyrke.</b>	<b>God oppsugingsevne og fargeekthet. Dårlig løkkestyrke.</b>	<b>Mindre rask oppsugingsevne. Best løkkestyrke.</b>	<b>Mindre rask oppsugingsevne. God fargeekthet og minst krymping.</b>

### DELKARAKTER 1-10 (VEKTING I TOTALKARAKTEREN I PARENTES)

Oppsugingsevne (50 %)	9,7	9,1	9,3	9,4	8,9	9,0	8,7	8,3	7,9
Fargeekthet (25 %)	9,1	9,0	8,4	8,4	9,0	8,9	8,9	8,4	8,3
Løkkestyrke (15 %)	5,9	7,0	6,9	6,3	6,1	6,0	6,1	7,2	6,0
Krymping/dimensjonsstabilitet (10 %)	7,5	6,9	7,6	7,3	7,9	7,1	8,0	7,1	8,5

### PRODUKTINFORMASJON

Vaskeråd	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Tørkeråd – temperatur	høy	normal	ikke tørketrommel**	lav	normal	lav	normal	normal	normal
Deklart vekt (g/m <sup>2</sup> )	600	500	500	610	600	500	540	520	500
Miljømerking	OEKO-TEX	–	OEKO-TEX	GOTS, OEKO-TEX, organic cotton	OEKO-TEX 100+	–	OEKO-TEX	ÖKO-TEX klasse 1	–

### NÅGRA UTVALDA MÅTVÅRDEN FRÅN TESTET

Oppsugingsevne etter én vask (g/s)	3,5	3,4	3,2	3,6	3,5	2,8	3,4	2,1	2,7
Oppsugingsevne etter ti vask (g/s)	4,1	3,8	4,0	3,9	3,7	3,9	3,6	3,8	3,4
Absorpsjon av g vann per g stoff (g/g)	5,1	5,55	4,9	5,6	4,8	5,3	5,2	4,7	4,9
Trådløkkens styrke etter én vask (N)	1,05	0,95	1,25	1,15	1,10	1,35	0,95	1,35	1,20
Trådløkkens styrke etter ti vask (N)	2,70	4,5	3,80	3,05	2,85	2,30	3,20	4,10	2,55
Krymping bredde (%)	5,0	4,5	6,0	5,5	6,0	7,5	4,5	5,0	4,0
Avfarging på bomull (karakter 1–10)	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Avfarging på viskose (karakter 1–10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0
Håndkleets fargeforandring (karakter 1–10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0